

# SC-45S

저-중 합금계

## 특 성

저-중 합금계 금속간 마모용 Composite 와이어입니다.

## 용 도

합금 성분이 많지 않은 부분의 밀갈기 및 육성 용접용. (Crane & Mine Car Wheels)

## 작업상 주의

S-717 또는 S-400HF와 조합하여 사용하십시오.

## 용착금속의 기계적 성질의 일례

와이어 경 (mm)	경도 (HRc)
3.2	40 ~ 45

## 용착금속의 화학성분의 일례(%)

와이어경(mm)	C	Si	Mn	Cr	Mo	Others
3.2	0.20	0.40	1.80	3.2	0.50	-

## 제품치수 및 적정전류(DC+)

와이어 경 (mm)	적정전류 (A)
3.2	300 ~ 600

## 용접자세



1G

## 승 인

## 포 장

Dia.(mm)	3.2
Coil (kg)	25
Pailpack (kg)	150/250